



## EASY-CUT OIL CF 40

### DESCRIZIONE

Olio da taglio intero di altissima qualità esente da cloro, attivo, additivato EP, raccomandato per le più severe lavorazioni con asportazione di truciolo: in particolare taglio ingranaggi con creatori o coltelli e in tutte quelle operazioni - brocciatura, filettatura, maschiatura ecc. - condotte sia su acciai fortemente legati che su acciai inossidabili e materiali caratterizzati da bassa lavorabilità.

Ne è sconsigliato l'utilizzo per lavorazioni su rame e sue leghe.

**EASY-CUT OIL CF 40** assicura una superficie di finitura eccezionale e massima tutela di macchine e utensili.

Le spiccate caratteristiche di untuosità consentono l'aderenza del prodotto nella zona di taglio dell'utensile durante la lavorazione: in questa condizione gli additivi reagiscono chimicamente con il metallo in lavorazione formando uno strato superficiale solido di sali metallici a basso coefficiente d'attrito che favorisce la formazione del truciolo.

**EASY-CUT OIL CF 40** non dà luogo a fenomeni corrosivi ed esercita una efficace protezione antiruggine sulla macchina e sul pezzo.

Il prodotto – caratterizzato da una bassa tendenza alla formazione di fumi o nebbie - non è classificato pericoloso per la salute o per l'ambiente.

L'assenza di composti clorurati contribuisce al miglioramento delle condizioni igienico sanitarie e ambientali, e rende meno costoso lo smaltimento dell'olio esausto.

**EASY-CUT OIL CF 40** è di norma compatibile con analoghi prodotti a base minerale.

## **CARATTERISTICHE TIPICHE EASY-CUT OIL CF 40**

<b>CARATTERISTICHE</b>	<b>METODO</b>	<b>VALORI TIPICI</b>	<b>UNITA' DI MISURA</b>
Aspetto	Visivo	Limpido	
Colore	ASTM-D-1500	5	
Densità a 15°C	ASTM-D-1298	0,890	Kg/l
Viscosità a 40°C	ASTM-D-445	40	mm <sup>2</sup> /s
Punto di infiammabilità C.O.C.	ASTM-D-92	225	°C

I dati sopra menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione. Date le numerose possibilità applicative e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine a risultati e prove sperimentali che si svolgono esclusivamente a rischio dell'utilizzatore.